



### BITUPREN PRIMER

**Праймер для  
подготовки  
поверхностей**

#### СОСТАВ ПРОДУКТА

Водная эмульсия очищенных битумов со специальными добавками ускоряющих высыхание.

#### ХАРАКТЕРИСТИКА

Однокомпонентный продукт, универсален в применении как в подготовке поверхности перед нанесением продуктов линейки **BITUPREN**, так и перед креплением сборных битумных рулонных материалов.

Благодаря особому химическому составу **BITUPREN PRIMER** можно использовать и на слегка влажных (не мокрых) пористых поверхностях, где она проникает вглубь, делая подстилающий слой менее пыльным.

Также рекомендуется к применению в антикоррозионной обработке металлов.

Наносится на любое основание разной степени пористости такое как: бетон, искусственный и натуральный камень, мрамор, плитка, дерево, черный, цветной или оцинкованный металлы, пластмассы, полистирол.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- для подготовки основания
- защиты материала от влаги и металла от коррозии

#### ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Жидкость темно-коричневого цвета, средней вязкости с легким нефтяным запахом.

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Плотность	1000 гр/дм <sup>3</sup>
Сухой остаток	40%
Летучие вещества	60% (Вода)
Вязкость	250 mPas

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВОГО ПОКРЫТИЯ

После применения продукта образуется единое бесшовное резиновое покрытие, которое после полного высыхания принимает характеристики абсолютной водо-, паро- непроницаемости.

Продукт не стоек при долговременном контакте с нефтепродуктами, химическими растворителями, бензином, маслом.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

**BITUPREN PRIMER** наносится ручной кистью, валиком и/или любым распылителем. Нанесение производится при температуре не ниже +5 С. Не выполнять нанесение на открытых пространствах, при высокой вероятности дождя.

#### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

(температура 20 С, влажность 55%)

15-20 минут

#### BITUPREN PRIMER

<b>РАСХОД</b>	На пористое основание: 0,15-0,35 кг. продукта на кв.м. На металл или непористое основание 0,10-0,20 кг. продукта на кв.м.
<b>ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ</b>	Продукт наносится на чистое, обезжиренное, обеспыленное основание, без покрытий и включений, снижающих адгезионную способность продукта. При нанесении на пористые основания допускается влажность не более 25%, при условии высокой степени прочности и твердости.
<b>ТАРА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>	Ведро 20 кг, бочек 210 кг. Температура хранения: от +10 С до +30 С. Срок хранения: в герметично закрытой таре 12 месяцев. После использования хранить в герметично закрытой таре. <b>НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ ПРОДУКТА</b>
<b>ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА К ПРИМЕНЕНИЮ</b>	Продукт готов к применению. При применении в условиях высоких температур или на чересчур пористых поверхностях рекомендуется разбавлять продукт максимум на 25 % питьевой водой. Не применять химические растворители. Перед применением тщательно равномерно перемешать.
<b>ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ</b>	Для удаления продукта во влажном состоянии необходимо промыть инструмент водой. Отвердевший материал удаляется уайт-спиритом.
<b>ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ и ГИГИЕНА</b>	Продукт на основе воды, не токсичен, не содержит химические растворители. При случайном контакте с кожей не вызывает ожогов и раздражения. При использовании применяются резиновые перчатки, спецодежда и другие индивидуальные средства защиты. В жидком состоянии продукт смывается водой и мылом, затем кожа обрабатывается смягчающим кремом или маслом.

## BITUPREN PRIMER

Данные, приведенные в настоящей характеристике изделия и информации получены на основании лабораторных испытаний и опыта специалистов компании **VODICHEM**, приобретенного в ходе испытаний и тестов продукции и несёт консультационно-информативный характер. Данный документ создан с целью предоставления краткой информации для использования материала, составления проектно-сметной документации, выполнения основных видов работ в области гидроизоляции и проведения мероприятий по контролю качественного применения продукта. Компания **VODICHEM** не несёт ответственности в случае неправильного использования продукции.